

Środek hydrofobowy i impregnujący

Zastosowanie

- o do impregnacji wodoodpornej wyrobów bawełnianych i mieszanek (np. bielizna operacyjna, ubrania robocze, plandeki, itp..)
- o impregnacja kwasoodporna zgodnie z DIN 32763
- o do pierwszej apretury ,do cykli powtórkowych.

Właściwości

- o wodoodporna impregnacja tkanin na bazie węglowodorów fluoropochodnych.
- o stała impregnacja ,impregnacja osłabiana jest jednak poprzez pranie
- o bardzo ekonomiczny ze względu na koncentrację

Składniki

Fluorocopolymerdispersion

Dane fizyczno-chemiczne

konsystencja	ciecz
wartość pH:*	4,0
ciężar/gęstość:	1070g/l

* dane dotyczą nie rozcieńczonego roztworu

Zastosowanie i dozowanie

- Dozowanie:** pierwsza impregnacja; 17,5-20 ml/kg suchego wyrobu
impregnacja uzupełniająca; 5,0-7,5 ml/kg suchego wyrobu
- Kąpiel:** 1:3 do 1:4
- Czas działania:** 3-5 min
- Dozowanie:** ostatnie płukanie, na dobrze wypłukaną tkaninę(wolną od środków powierzchniowo czynnych.)
- Wartość pH** optymalna wartość 5,0-5,5
- Utrwalanie** utrwalanie na tkaninie następuje poprzez kondensację ciepła.
optymalne czasy utrwalania to 5 minut w temp. 140-150 st.C, najniższa temperatura powinna być 80st.C, ale wówczas należy przedłużyć czas utrwalania.
- Częstotliwość** po pierwszej impregnacji należy ponowiać cykl impregnacji

Automatyczne dozowanie i dozór

- o pompy miechowe lub membranowe
- o optyczna kontrola poprzez miernik strumienia
- o elektroniczny nadzór i ujęcie poprzez sensor przepływu

Ekologia

o zwrot i ponowne wykorzystanie opakowań

Składowanie: zabezpieczające przed zamarznięciem!!

temperatura składowania poniżej 15st.C, temperatura powyżej 30stC ma negatywny wpływ na produkt
nie składować w temperaturze powyżej 40st.C (niebezpieczeństwo dezaktywacji)

Uwaga:

dane w niniejszej broszurze bazują na naszych najnowszych wiadomościach doświadczeniach.
Ze względu na występowanie wielu różnych czynników w procesie prania nie zwalniają one jednak użytkownika od zastosowania własnych badań i doświadczeń przy przetwarzaniu i stosowaniu produktu

Opakowanie: kanistry 30 kg